

TORONTO

Smulkaus pynimo melanžinis baldinis audinys

6 pasirinktos spalvos



TORONTO 14



TORONTO 06



TORONTO 01



TORONTO 13



TORONTO 10



TORONTO 02

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

RODIKLIS	REIKŠMĖ	BANDYMO STANDARTAS
Sudėtis	100 % poliesteris (PES)	
Paviršinis tankis	350 g/m² ± 5 %	
Plotis	145 cm ± 2 cm	
Atsparumas dilimui	70 000 ciklų	PN-EN ISO 5470-2:2005
Atsparumas pumpuravimuisi (pilingui)	5	ISO 12945-2
Spalvos atsparumas šviesai	6-7	ISO 105 B02
Spalvos atsparumas sausai trinčiai	4-5	ISO 105 X12:2005
Spalvos atsparumas šlapiai trinčiai	4-5	ISO 105 X12:2005
Vandenį atstumianti apdaila	WaterStop	
Atsparumas rusenančiai cigaretei	Taip	
Sumažintas degumas (FR)	Pagal užsakymą	

PRIEŽIŪRA

Skalbti rankomis. Nebalinti chloru. Nelyginti.
Nevalyti cheminiu būdu. Nedžiointi būgninėje džiovyklėje.